
SNSM モリブデン六角穴付きボルト

型 選定ナビ 型 CAD Download ズクリーン ↑耐熱









● 機械的性質

	純モリブデン	SUS304
引張強さ(N/mm²)	515	520以上
0.2%耐力(N/mm²)	380	205以上
伸び(%)	15	40以上

- 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
- 物性

	純モリブデン	SUS304
比重	10.2	7.93
縦弾性係数(GPa)	327	193
電気抵抗率 ($\mu\Omega$ ・ m)	0.058	0.7
熱伝導率(W/(m·K))	142	17
線膨張係数(K-1)	5.1×10 ⁻⁶	17.3×10 ⁻⁶

●表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。



- 純モリブデン製。
- 融点: 2623℃。 すぐれた耐熱性。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。 ➡ P.2145
- 用途

スパッタリング装置/高温炉

● 材質・仕上げ



	SNSM
本体	純モリブデン

⚠ 使用上の注意

酸化雰囲気中の場合、600℃以上で昇華反応が始まります のでご注意ください。

単位:mm

品番 💶	M	L 1 2								D ₁	L ₁	В	引張破断荷重 *1 (N)	質量(g)	
SNSM-M3	M3	6	8	10	12	16	20				5.5	3	2.5	2760	0.93 - 1.8
SNSM-M4	M4		8	10	12	16	20	25			7	4	3	4820	2.2 - 4.1
SNSM-M5	M5			10	12	16	20	25			8.5	5	4	7810	3.5 - 6.3
SNSM-M6	M6				12	16	20	25	30		10	6	5	11000	6.6 - 11
SNSM-M8	M8					16	20	25	30	35	13	8	6	20100	16 - 25

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

	価格/袋*1(円)												
品番	L												
	6	8	10	12	16	20	25	30	35	入り数			
SNSM-M3	2,730	2,820	2,930	3,080	3,380	3,670				1			
SNSM-M4		3,230	3,410	3,600	3,990	4,350	5,170			1			
SNSM-M5			3,710	3,870	4,340	4,820	5,340			1			
SNSM-M6				4,650	5,170	5,810	6,510	7,280		1			
SNSM-M8					7,660	8,610	9,840	10,900	12,300	1			

*1: 1袋あたりの価格です。











SNSM-M5-16 **2**

