

認証 Certification	UL AWM	cUL AWM
適合規格 Applicable standard	UL 758	CSA C22.2 No.210
形式記号 Official symbol	UL STYLE 2517	CSA AWM II A/B
定格電圧 Voltage rating	300V	300V
定格温度 Temperature rating	105°C	105°C
導体 Conductor	UL 758	CSA C22.2 No.210
難燃性 Flame rating	VW-1	FT1



▶ 構造表 Construction table

線心数 No. of cores	導体 Conductor		耐熱ビニル絶縁体 Heat-resistant PVC insulation		滑性耐油耐熱難燃柔軟性ビニルシース Low friction, oil, heat, flame resistant flexible PVC sheath		概算質量 Approx. weight (kg/km)	電気特性 Electrical Characteristics			許容電流 Allowable ampacity (A)
	サイズ Size (AWG)	構成 Construction (本/mm)	外径 Outside diameter (mm)	厚さ Thickness (mm)	外径 Outside diameter (mm)	厚さ Thickness (mm)		導体抵抗 Conductor resistance (Ω/km20°C)	絶縁抵抗 Insulation resistance (MΩkm20°C)	耐電圧 Electrical strength (V/1min.)	
2C						1.0	6.7	60			9.7
3C						1.1	7.2	75			9.7
4C						1.1	7.7	90			8.4
6C						1.1	8.9	115			6.5
8C	20 (0.518mm)	119/0.08	1.1	0.45	2.0	1.2	10.4	155	39.1	10	2000
10C						1.3	11.9	195			6.0
12C						1.3	11.7	200			5.6
16C						1.3	12.8	250			5.2
20C						1.4	14.3	315			4.7
30C						1.5	17.6	470			4.4
2C						1.1	7.3	75			3.9
3C						1.1	7.7	90			12
4C						1.1	8.2	105			12
6C						1.2	9.7	145			11
8C	18 (0.823mm)	168/0.08	1.31	0.45	2.21	1.2	11.2	190	24.0	10	2000
10C						1.3	12.8	240			8.6
12C						1.3	12.6	255			7.9
16C						1.4	14.1	330			7.4
20C						1.4	15.4	395			6.8
30C						1.6	19.3	600			6.2
2C						1.1	8.0	90			5.7
3C						1.1	8.4	110			5.1
4C	16 (1.30mm)	266/0.08	1.64	0.45	2.54	1.1	9.0	135	15.5	10	2000
6C						1.2	10.8	195			14
8C						1.3	12.6	260			11
10C						1.4	14.5	325			10

※上記UL、CSA規格の耐電圧試験の他に2000V/5分間の試験に適合しています。

The examination of 2000V/5 minute besides the withstand voltage test on above mentioned UL standard and the CSA standard is applied.

▶ 許容電流

・本カタログの許容電流は空中1条布設、周囲温度30°Cでの値です。

・許容電流値は、JCS0168に基づき算出してあります。4心にアース線が入る場合、アース線を除いた3心(通電心数)で算出してあります。

・周囲温度によって下記の補正係数を乗じて下さい。

●電流減少係数(周囲温度の場合) / Adjustment factors(at ambient temperature)

周囲温度 Ambient temperature(°C)	30	40	50	60	70	80	90	100
電流減少係数 Adjustment factors	1.00	0.93	0.86	0.77	0.68	0.58	0.45	0.26

▶ 移動特性

注) 1 曲 げ	屈 曲	U字型 折り返し	90° 折り曲げ	捻 回		注) 2 移動 曲げ
				直 線	曲 げ	
A	A	SS	A	A	A	C

注) 1 ケーブル外径 20mm以上の場合はC、30mm以上の場合にはDとなります。

注) 2 ケーブル外径 20mm以下の場合。

※ケーブルベア内での配線は、『移動距離』によりケーブルの寿命に影響がありますので、移動距離5m以上でご使用の場合は弊社営業担当までご相談ください。

Movement characteristic

試験回数:SS=5000万回以上 B=500万回以上
S=2000万回以上 C=300万回以上
A=1000万回以上 D=100万回以上

It is C when overall diameter of the cable is 20mm or more, and D when overall diameter of the cable is 30mm or more.

When overall diameter of the cable is 20mm or less.

*The longevity of the cable inside a cable bearing is dependent on the travel distance.
Please consult our Sales Department when wiring a travel distance of 5m or greater.

▶ 耐油性

絶縁油	潤滑油	切削油 I	切削油 II	作動油	グリース
A	A	B	B	B	B

※表中A～Cは下記特性を表します。

A : 実用上全く問題がない。

B : 劣化もわずかで実用上ほとんど問題がない。

C : ある程度劣化し、使用できない場合がある。

※A～C in the table indicate the characteristics below.

A:There is no problem on practical use at all.

B:Deterioration slightly no problem almost on practical use.

C:It is sometimes deteriorated to some degree, and not possible to use it.